RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

FICHE TECHNIQUE
VERSION: 12/2025

Avaloirs Resitrix®

Description

Les avaloirs Resitrix® avec bavette en Resitrix® SK W Full Bond se composent d'un manchon en PE et d'une bavette en Resitrix SK W Full Bond. L' avaloir Resitrix® peut être soudé aux tuyaux d'évacuation en PE. La bavette a une ouverture plus petite que celle du manchon et la bavette est serrée dans le manchon à l'aide d'une bague de serrage en aluminium. Les avaloirs Resitrix® conviennent pour une sortie verticale ou horizontale à condition qu'il y ait une pente minimale.

Applications

Les avaloirs Resitrix® peuvent être raccordés à:

- toutes les membranes EPDM Resitrix®, sans application de primaire,
- les supports bitumineux, sans application d'une couche de primaire (les paillettes d'ardoise non adhérentes doivent être éliminées au préalable).

Caractéristiques du produit

avaloir Resitrix®										
Longueur du tuyau	Standard 500 mm - 1000 mm.									
Diamètres	DN 75	DN 90	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 315 (à la demande)	DN 40 (Trop-plein)	DN 50 (Trop-plein)	DN 63 (Trop-plein)
Epaisseur de la paroi	3 mm	3 mm	3,4 mm	3,9 mm	4,9 mm	6,2 mm	9,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Propriétés techniques avaloirs

Diamètre	**Surface maximale du toit raccordé (sans collecteur de feuilles) ***			
	Installation dans la surface du toit		**Mise en place par l'acrotère**	
Niveau d'eau à la sortie	**35mm (bois, TAN)**	**50mm (béton)**	**35mm (bois, TAN)**	**50mm (béton)**
75 mm	36 m^2	42 m^2	9 m^2	17 m^2
90 mm	44 m^2	60 m^2	12 m^2	22 m^2

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

Diamètre	Surface maximale du toit raccordé (sans collecteur de feuilles) *			
	Installation dans la surface du toit		Mise en place par l'acrotère	
Niveau d'eau à la sortie	35mm (bois, TAN)	50mm (béton)	35mm (bois, TAN)	50mm (béton)
110 mm	55 m^2	94 m^2	14 m^2	24 m^2
125 mm	62 m^2	106 m^2	16 m^2	26 m^2
160 mm	78 m^2	133 m^2	20 m^2	35 m^2
200 mm	101 m^2	172 m^2	22 m^2	39 m^2

* Valeur indicative

Application

- Dans la membrane Resitrix® préinstallée, découper une ouverture d'un diamètre légèrement supérieur à celui du tube du avaloir Resitrix®.
- Insérer le tube du avaloir Resitrix® sur le dessus.
- Retirer le film antiadhésif de la face inférieure de la bavette.
- Souder la bavette à la membrane à l'aide d'un appareil à air chaud (avec une buse plate de 40 mm).
- Le renflement de bitume de la bavette doit être compris entre 2 et 4 mm.

Remarques

- Consultez le manuel de pose ou contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés des avaloirs Resitrix®.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA