Mastic de rive 600ml

Description

Mastic de rive est un produit d'étanchéité :

- Scellement des profils de rive.
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie.

Caractéristiques du produit

Mastic de rive (600 ml)	
Masse volumique	1,13 kg / l
Teneur en matière sèche	100 %
Couleur	noir
Température d'application	> 5° C
Durée de conservation	12 mois
Résistance à la température après durcissement	-40 / +120°C

Stockage

Dans l'entrepôt:

- Conserver mastic de rive dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit:

- Stocker mastic de rive sur le toit à l'ombre.
- Conserver mastic de rive à l'abri de la chaleur (T supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

VM Building Solutions SAS
3, Place Aimé Césaire, 93100 Montreuil
T +33 (1) 49 72 42 42

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.resitrix-epdm.fr

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Préparation

- Enlevez toutes les saletés et la poussière de la surface à traiter.
- Assurez-vous que la surface à traiter est plane et que les parties pointues sont nivelées.
- Assurez-vous que la surface à traiter est propre, exempte d'huile et de graisse, sèche et propre.
- Les supports humides ou couverts de rosée doivent être séchés à l'air chaud.

Application

- Appliquer le mastic de rive sur le support à l'aide d'une pompe à mastic. Le temps d'ouverture est réduit à des températures élevées.
- La température minimale d'application est de 5° C.
- La résistance adhésive est chargeable après 48 heures (en fonction des conditions météorologiques, du substrat et de l'épaisseur de la couche).
- Les surfaces et les outils contaminés peuvent être nettoyés avec du benzène.
- Évitez les flammes nues ou les sources d'inflammation, car rivekit est inflammable.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le mode d'application ou les propriétés du mastic de rive.

VM Building Solutions SAS
3, Place Aimé Césaire, 93100 Montreuil
T +33 (1) 49 72 42 42

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.resitrix-epdm.fr

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA