Alulon MF coating 1-comp 12,5kg

Description

Alulon MF coating est un enduit gris argenté à base de polymères, de bitume et de paillettes d'aluminium.

Applications

Alulon MF coating peut être appliqué sur toutes les membranes EPDM Resitrix® pour:

- Empêcher le développement de mousses et d'algues sur le toit, ce qui permet de garder l'eau de pluie claire.
- Donner une couleur gris argenté à la surface du toit: 2 couches sont nécessaires pour obtenir une couleur uniforme.
- Réfléchir le soleil: réduit la température de surface des toits.

Caractéristiques du produit

Alulon MF coating	
État physique	liquide
Durée de conservation (dans l'emballage d'origine non ouvert)	12 mois
Couleur	argent
Densité (à 20°C)	1,02 kg/L
Point d'éclair	39 °C
Unité d'emballage	bidon de 12,5 kg

Stockage

- Préservation — À des températures de + 5 °C à 20 °C.
- Durée de conservation — Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

VM BUILDING SOLUTIONS

RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

Application

- Support — Sec et exempt de poussière et de graisse.
- Surface de la toiture — Nettoyer à haute pression si une longue période s'écoule entre la pose de la membrane d' étanchéité et l'application de l'enduit.
- Conditions météorologiques — Suffisamment stable, c.-à-d. qu'il ne peut pas pleuvoir pendant l'application et jusqu'à 4 heures après l'application du revêtement.
- Application — Bien mélanger avant l'utilisation.
  Appliquer au rouleau à peau de mouton ou à la brosse.
  Ne pas mettre en œuvre en dessous de 5 °C et dans une humidité relative de ≤ 80 %.
  Utiliser dans les 12 mois de sa fabrication.
  Ne pas fumer, ni inhaler les émanations.
- Temps de séchage — Hors poussière apres 4 h.
  Sec après 24h.

Consommation

- Une couche — ± 150 g/m².
- Deux couches — ± 250 g/m² - pour obtenir une couleur gris argenté uniforme.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le mode d'application ou les propriétés du Alulon MF coating.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS

Resitrix® est une marque déposée de VM Building Solutions SA