# Alulon MF coating 1-comp 12,5kg

## Materiaalbeschrijving

Alulon MF coating is een zilvergrijze coating op basis van polymeren, bitumen en aluminiumschilfers.

## Toepassingen

Alulon MF coating kan toegepast worden op alle Resitrix® EPDM-membranen met volgend doel:

- Mos- en algengroei tegen houden op het dak, zodat het regenwater helder blijft.
- Een zilvergrijze kleur geven aan het dakoppervlak: 2 lagen zijn noodzakelijk voor een egale kleur.
- Weerkaatsen van de zon: mildert de temperatuur op daken.

## Producteigenschappen

| **Alulon MF coating** | |
|---|---|
| Aggregatietoestand | vloeibaar |
| Houdbaarheid (in ongeopende, originele verpakking) | 12 maanden |
| Kleur | zilver |
| Soortelijke massa (bij 20°C) | 1,02 kg/L |
| Vlampunt | 39 °C |
| Verpakkingseenheid | bus van 12,5 kg |

## Stockage

- Bewaring — Bij temperaturen van + 5 °C à 20 °C.
- Houdbaarheid — Minstens 12 maanden in de originele en gesloten verpakking.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

RESITRIX®
AUTHORIZED DEALER

## Verwerking

| | |
|---|---|
| • Ondergrond | Droog, vet- en stofvrij. |
| • Dakoppervlak | Vooraf reinigen met een hogedrukreiniger indien een lange periode verloopt tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de coating. |
| • Weersomstandigheden | Voldoende stabiel, d.w.z. niet regenen tijdens en tot 4 u. na het aanbrengen van de coating. |
| • Verwerking | Goed oproeren voor gebruik.<br>Aanbrengen met een lamsvelrol of blokborstel.<br>Niet verwerken onder +5 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid ≤ 80%.<br>Binnen de 12 maanden na fabricatie verwerken.<br>Niet roken en gassen niet inademen. |
| • Droogtijd | Stofvrij na 4 u.<br>Droog na 24 u. |

## Verbruik

| | |
|---|---|
| • Één laag | ± 150 g/m². |
| • Twee lagen | ± 250 g/m² - nodig om een egale kleur te bekomen. |

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Alulon MF coating.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

VM BUILDING SOLUTIONS



Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV